

Micré X10

Produit bi composant époxy-marbre à base d'eau, utilisé avec les autres produits de la gamme Micré pour la réalisation d'effets décoratifs.

Préparation du support

Le support doit être propre, exempt d'huiles, résines, saletés, cires, efflorescences, laitances, et doit être cohésif et non friable.

Les substances étrangères doivent être éliminées par :

- ponçage
- fraisage
- sablage
- grenaillage
- lavage à haute pression

Toute stagnation d'eau doit être supprimée.

Préparation du mélange

Micré X10 est fourni en deux composants à mélanger au moment de l'utilisation :

1. Ajouter le composant A au composant B.
2. Mélanger avec une fruste à faible vitesse jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
3. Ajouter de l'eau propre jusqu'à un maximum de 5 % (pour application sur sols).

Le produit est prêt à l'emploi.

Application

Appliquer avec une taloche E-FR-I 300x110 ou, pour les couleurs claires, une taloche E-FR-I 300x110 NO MARKS.

Respecter l'épaisseur dictée par la granulométrie.

Une fois la surface sèche :

- Poncer avec une ponceuse orbitale et du papier abrasif céramique P60
- Aspirer les résidus
- Nettoyer avec un chiffon humide

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage.

Micré X10

Recommandations

- Ne pas appliquer à des températures < +5°C ou > +30°C
- Ne pas appliquer avec une humidité relative > 75 %
- Utiliser de l'eau pour le nettoyage des outils
- Se référer à la fiche de sécurité pour les informations sur la manipulation, le stockage et l'élimination
- À utiliser de préférence dans les deux ans suivant la date de production, si conservé dans son emballage d'origine fermé et à température adéquate

Caractéristiques techniques

Propriété	Valeur
Poids spécifique à 20°C	A+B : 1,97 kg/L
Température d'application	+10°C à +35°C
Aspect du film sec	Mat
Outil recommandé	Taloche E-FR-I 300x110 ou NO MARKS
Rendement par kit	10–11 m ² (kit de 14 kg)
Conditionnement	A : 10 kg / B : 4 kg
Temps de séchage au toucher	5 heures à 20°C
Séchage en profondeur	24 heures à 20°C
Durée de vie du mélange (Pot Life)	Environ 180 minutes à 20°C
Dilution	5 % avec eau pure
Nettoyage des outils	Immédiatement après usage
Stockage	6 mois dans un endroit frais et sec
