



HS24 PROTEC IDRO



Caractéristiques et domaines d'application:

HS24 PROTEC est un hydrofuge eau poly-siloxane de protection, incolore parfaitement mat.

Protection pour pierre poreuse, ciment, tomette poreuse, tuile, feuille de pierre deco, chaux, marmorino, argile, peinture à la chaux, stucco rouille, stucco Metallo, béton ciré, etc.

HS24 PROTEC pénètre profondément dans les pores sans altérer la couleur et la micro-porosité.

HS24 PROTEC se caractérise par une haute résistance à la salissure, mousse, moisissure.

HS24 PROTEC s'applique à l'intérieur et extérieur.

HS24 PROTEC est à base de silice hydrophobe.

Préparation du support:

Dépoussiérage et le nettoyage des surfaces, lavage à haute pression, de sablage, de micro-sablage ou nettoyage chimique mica, si nécessaire.

Il est conseillé d'effectuer un test préliminaire pour déterminer la méthode et le type de nettoyage le plus efficace.

Application:


Sur une surface sèche, procéder à l'application de IS24 PROTEC en plusieurs couches, mouillé sur mouillé, jusqu'à saturation.

- Ne pas appliquer avec vent fort, ou la pluie.
- Ne pas appliquer à des températures inférieure à + 5 ° C et supérieures à + 30 ° C
- Ne pas appliquer sur des supports très chauds et donc sous l'action directe du soleil.
- Ne pas appliquer sur support humide.
- Protéger de la pluie les surfaces traitée pendant au moins 24 heures.
- Utiliser de l'eau pour nettoyer les outils.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment.
- Conserver dans un endroit frais à l'abri du gel.
- Le produit exerce son action maximale hydrofuge après 48 heures application.

ERASME DESIGNER

ZA DU GRAND PONT 890 CHEMIN DU PEYRAT 83310 GRIMAUD

DONNÉES TECHNIQUES

NATURE DU LIANT : Céramique poly-siloxane	
DENSITÉ : 1000 gr./lt., +/- 50	
POINT ECLAIR : Non inflammable	
ASPECT : Transparent ne change pas ou peut la teinte du minéral	
RENDEMENT : 8 à 10 m ² au litre Selon la porosité du support	
DILUTION : Ne pas dilué	
SÉCHAGE A 20°C: Au toucher 60 à 120 minutes, sec en profondeur 48 h	
OUTILLAGE D'APPLICATION: Brosse, raclette, rouleaux 12mm, pistolet basse pression vaporisateur.	
NETTOYAGE DES OUTILS: Eau savonneuse et rincer à l'eau claire	
CONDITIONNEMENT: 1lt, 5lt, 10lt, 1000lt	
STOCKAGE: A l'abri du gel, de l'humidité et de forte chaleur mini +5°C maxi 30°C / conservation bidon non ouvert maximum deux ans	

Extérieur
Support traité
avec ydrofuge
classique après
24 mois

Intérieure
Support traité
avec H S24
PROTEC
après 48h

**Support traité avec HS24
après 48h**

