

FilmPro 2C

Type : Finition protectrice bi composant polyuréthane transparente

Usage : Protection des surfaces verticales et horizontales, intérieures et extérieures, avec effet brillant, mat ou satiné.

Préparation du mélange

FilmPro 2C est fourni en deux composants à mélanger au moment de l'utilisation :

1. Ajouter le composant B au composant A.
2. Mélanger soigneusement jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
3. Ajouter de l'eau pure jusqu'à un maximum de 5 %.

Le produit est prêt à l'emploi.

Application

Appliquer **deux couches** fines et uniformes à l'aide d'un **rouleau en mousse E-RU-S**, en respectant le temps de séchage entre les couches.

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage.

Recommandations

- Ne pas appliquer à des températures $< +5^{\circ}\text{C}$ ou $> +30^{\circ}\text{C}$
- Ne pas appliquer avec une humidité relative $> 75\%$
- Utiliser de l'eau pour le nettoyage des outils
- Se référer à la fiche de sécurité pour les informations sur la manipulation, le stockage et l'élimination
- À utiliser de préférence dans les deux ans suivant la date de production, si conservé dans son emballage d'origine fermé et à température adéquate

Caractéristiques techniques

Propriété	Valeur
Poids spécifique à 20°C	1,1 kg/L
Température d'application	+10°C à +35°C



Fiche Technique n°306 – Révision 0 du
12/03/2025

FilmPro 2C

Propriété	Valeur
Aspect du film sec	Brillant, mat ou satiné
Outil recommandé	Rouleau en mousse E-RU-S
Rendement	20–25 m ² par litre
Conditionnement	A : 0,750 L / B : 0,100 L
Temps de séchage au toucher	3 heures à 20°C
Séchage en profondeur	24 heures à 20°C
Durée de vie du mélange (Pot Life)	Environ 180 minutes à 20°C
Dilution	5 % avec eau pure
Nettoyage des outils	Immédiatement après usage
Stockage	6 mois dans un endroit frais et sec
