

## Micré X3

Produit bi composant époxy-marbre à base d'eau, utilisé avec les autres produits de la gamme Micré pour la réalisation d'effets décoratifs.

---

### Préparation du support

Le support doit être propre, exempt d'huiles, résines, saletés, cires, efflorescences, laitances, et doit être cohésif et non friable.

Les substances étrangères doivent être éliminées par :

- ponçage
- fraisage
- sablage
- grenaillage
- lavage à haute pression

Toute stagnation d'eau doit être supprimée.

---

### Préparation du mélange

Micré X3 est fourni en deux composants à mélanger au moment de l'utilisation :

1. Ajouter le composant A au composant B.
2. Mélanger avec une fruste à faible vitesse jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
3. Ajouter de l'eau propre jusqu'à un maximum de 5 % (pour application sur sols).

Le produit est prêt à l'emploi.

---

### Application

Appliquer avec une taloche E-FR-I 300x110 ou, pour les couleurs claires, une taloche E-FR-I 300x110 NO MARKS.

Respecter l'épaisseur dictée par la granulométrie.

Une fois la surface sèche :

- Poncer avec une ponceuse orbitale et du papier abrasif céramique P120 (ou P60 + P120 pour effet Multicover)
- Aspirer les résidus
- Nettoyer avec un chiffon humide

Pour l'effet *Industrial Wall*, ne pas poncer la surface.

## **Micré X3**

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage.

### **Recommandations**

- Ne pas appliquer à des températures < +5°C ou > +30°C
- Ne pas appliquer avec une humidité relative > 75 %
- Utiliser de l'eau pour le nettoyage des outils
- Se référer à la fiche de sécurité pour les informations sur la manipulation, le stockage et l'élimination
- À utiliser de préférence dans les deux ans suivant la date de production, si conservé dans son emballage d'origine fermé et à température adéquate

### **Caractéristiques techniques**

| <b>Propriété</b>                   | <b>Valeur</b>                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids spécifique à 20°C            | A+B : 1,7 kg/L                                                                                                                                                                             |
| Température d'application          | +10°C à +35°C                                                                                                                                                                              |
| Aspect du film sec                 | Mat                                                                                                                                                                                        |
| Outil recommandé                   | Taloche E-FR-I 300x110 ou NO MARKS                                                                                                                                                         |
| Rendement par kit                  | 11–14 m <sup>2</sup> (kit de 7 kg) – effets Loft, Multicover, Wooden Floor<br>5,5–7 m <sup>2</sup> (kit de 7 kg) – effet Urban<br>2–3 m <sup>2</sup> (kit de 7 kg) – effet Industrial Wall |
| Conditionnement                    | A : 5 kg / B : 2 kg                                                                                                                                                                        |
| Temps de séchage au toucher        | 5 heures à 20°C                                                                                                                                                                            |
| Séchage en profondeur              | 24 heures à 20°C                                                                                                                                                                           |
| Durée de vie du mélange (Pot Life) | Environ 180 minutes à 20°C                                                                                                                                                                 |
| Dilution                           | 5 % avec eau pure                                                                                                                                                                          |
| Nettoyage des outils               | Immédiatement après usage                                                                                                                                                                  |
| Stockage                           | 6 mois dans un endroit frais et sec                                                                                                                                                        |