

CON-SILAN 5000

Type : Bouche pore consolidant silanique monocomposant à base d'eau

Usage : Améliore l'adhérence entre le microciment et le protecteur, augmente la durabilité et la résistance de la surface traitée.

Préparation du support

Le support doit être propre, exempt d'huiles, résines, saletés, cires, efflorescences, laitances, et doit être cohésif et non friable.

Les substances étrangères doivent être éliminées par :

- ponçage
- fraisage
- sablage
- grenaillage
- lavage à haute pression

Toute stagnation d'eau doit être supprimée.

Application

CON-SILAN 5000 est prêt à l'emploi et s'applique avec un **rouleau en mousse E-RU-S**.

Selon l'usage :

- **Sur supports difficiles** : appliquer pur, en une seule couche
- **Comme primaire** : diluer à 15 % avec de l'eau pure, en une seule couche
- **Pour effet Wooden Floor** : ajouter le kit colorant selon la table de teintes Micré, en une seule couche

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage.

Recommandations

- Ne pas appliquer à des températures < +5°C ou > +30°C
- Ne pas appliquer avec une humidité relative > 75 %
- Utiliser de l'eau pour le nettoyage des outils
- Se référer à la fiche de sécurité pour les informations sur la manipulation, le stockage et l'élimination

CON-SILAN 5000

- À utiliser de préférence dans les deux ans suivant la date de production, si conservé dans son emballage d'origine fermé et à température adéquate

Caractéristiques techniques

Propriété	Valeur
Poids spécifique à 20°C	1 kg/L
Température d'application	+10°C à +35°C
Outil recommandé	Rouleau en mousse E-RU-S
Rendement	21–24 m ² par litre
Conditionnement	2,5 L – 0,750 L
Temps de séchage au toucher	3 heures à 20°C
Séchage en profondeur	12 heures à 20°C
Dilution	15 % avec eau pure (si utilisé comme primaire)
Nettoyage des outils	Immédiatement après usage
Stockage	6 mois dans un endroit frais et sec
