

LIGNE PROFESSIONNELLE DÉCORATION



Fiche Technique

Édition JANVIER 2014, annule et remplace toute fiche antérieure



PRELUDIO

Fixateur et régulateur de fond en phase aqueuse, minéral pour tout produit à base de chaux ou produit minéral, intérieur et extérieur.

Sous-couche pour peinture décorative de la gamme ERASME DESIGNER

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

PRELUDIO est une sous-couche minérale, en émulsion aqueuse pour intérieur et extérieur.

Grace à sa formulation cette sous-couche est indiquée pour la plupart des produits décoratifs de la gamme : VENEZIA (Marmorino, Stucco Veneziano, Travertino, Pietra Grassello, Calce), Imetalli, Shine, etc.

PRELUDIO unie : technicité d'application, facilité d'application, grande perméabilité à la vapeur d'eau et grand pouvoir couvrant.

MODES D'EMPLOI :

Murs neufs maçonner

- Préparer le support selon son DTU 59.1,
- S'assurer que le support soit bien sec et dégraissé,
- Enlever toutes les imperfections du mur,
- Procéder à l'application de la couche de fond PRELUDIO à la brosse ou au rouleau.

Vieux murs

- Préparer le support selon son DTU (DTU 59.1),
- S'assurer que le support soit bien sec et dégraissé,
- Reboucher trous et fissures.
et ragréer en plein avec l'enduit minéral ERASME DESIGNER,
- Sur placo-plâtre ratisser en plein (DTU),
- Procéder comme pour les murs neufs.



PRELUDIO (suite)

Fixateur et régulateur de fond en phase aqueuse, minéral pour tout produit à base de chaux ou produit minéral, intérieur et extérieur.

Sous-couche pour peinture décorative de la gamme ERASME DESIGNER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

NATURE DU LIANT :	Minérale, émulsion aqueuse
MASSE VOLUMIQUE :	1 litre = 1,68 Kilos gramme
SUPPORTS :	Mur maçonné, plâtre, placo-plâtre, chaux, vieille peinture bien ancrée, enduit.
SÉCHAGE :	8-24h environ selon la température
CONSOMMATION :	Variable selon le type de support Lisse : 10 à 12m ² au lt Fond rugueux (Taloché, frottassé): 8m ² au lt
ASPECT :	Liquide extra blanc.
TEINTES :	Nuancier RIVES (Teinter avec des colorants minéraux). Base Color F ou M
STOCKAGE:	Température maximale de conservation +30°C et Minimale +5°C.
STABILITÉ :	2 ans (dans leurs conditionnements d'origine non ouvert et dans les conditions de températures adéquates).
NETTOYAGE DES OUTILS :	Avec de l'eau
CONDITIONNEMENT :	1lt ; 2,5lt ; 5lt
CLASSIFICATION :	AFNOR NF T 36-005 Famille 1 – Classe 7b2
COV:	0,01 Gr/LT



NB: Cette fiche technique a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances techniques actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité pour les résultats obtenus puisque leur emploi et les conditions d'applications ne sont pas faits sous notre contrôle. Il est toujours conseillé de vérifier sa compatibilité à chaque cas. Aucune réclamation ne peut être acceptée au-delà de 3m² d'application.