

## LIGNE PROFESSIONNELLE DÉCORATION



### Fiche Technique

Édition JANVIER 2014, annule et remplace toute fiche antérieure



## KALAHARI SILVER, GOLD, ALUMINIUM

Peinture minérale sablée monocouche pour intérieur

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

KALAHARI est une peinture décorative minérale sablée à reflet or ou argent, et en phase aqueuse, ce produit se caractérise par sa facilité d'application.

KALAHARI s'applique en une seule passe ou deux, appliquer une passe primer, l'effet patiné et sablé se fait instantanément.

Existe en : Fino (Micron), Medio, Grosso

### CLASSIFICATION :

- AFNOR NF T 30 808 / Famille 1 / Classe c1,
- Conforme à la norme FDT 30-808,
- Peinture minérale.

### MODES D'EMPLOI :

#### Murs neufs maçonner

- Préparer les supports conformes au DTU 59.1,
- S'assurer que le support soit bien sec et dégraissé,
- Attention : ne pas faire de retouche d'enduit ou de pastillage sur un fond prêt à recevoir le décor KALAHARI (Mettre en œuvre un ratissage en plein avec l'enduit minéral (RIVES ENDUIT FINO),
- Pour la mise en œuvre du KALAHARI sur Placo-plâtre respecter son DTU (Appliquer une passe de PRIMER OPAQUE S100 puis un ratissage en plein des bandes).

#### Vieux murs

- Préparer les supports conformes au DTU 59.1,
- S'assurer que le support soit bien sec et dégraissé,
- Si vieille peinture bien ancrée, lessivage, matage, une passe de PRELUDIO,
- Si fond non homogène : Enlever toutes les imperfections, peintures non adhérentes ou décaper les peintures non compatibles,
- Appliquer une passe du 'OPAQUE S100'
- Reboucher et ragréer les volumes endommagés en totalité avec notre retoucheur minéral
- Pour la mise en œuvre du décor KALAHARI sur Placoplatre respecter son DTU (ratissage des bandes en plein) (Appliquer une passe de R2000 puis ratissage des bandes en plein).
- Appliquer une couche de fond minéral PRELUDIO
- Procéder comme pour les murs neufs.

## LIGNE PROFESSIONNELLE DÉCORATION

### Fiche Technique

Édition JANVIER 2014, annule et remplace toute fiche antérieure



## KALAHARI SILVER, GOLD, ALUMINIUM

Peinture minérale sablée mono-couche pour intérieur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

NATURE DU LIANT :	Résine acrylique, huiles essentielles, minéraux
MASSE VOLUMIQUE :	1 litre = 1 Kilogrammes
POINT D'ÉCLAIR :	NÉANT
RENDEMENT :	Une passe 10 m <sup>2</sup> lt
DILUTION :	/
ASPECT:	Sablé nacré
STOCKAGE :	Température maximum de conservation +30°C et minimum +5°C
TEINTES :	Nuancier KALAHARI SILVER ou GOLD
CONDITIONNEMENT :	1lt; 2,5lt
CONSERVATION :	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et des sources de chaleur
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conformes au DTU 59 .1
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :	Ne jamais travailler en plein soleil ou à un taux d'humidité élevé (risques de laitance ou de taches blanchâtres)
TEMPS DE SÉCHAGE :	Sec 8 h ; sec à cœur 24h
NETTOYAGE DES OUTILS :	Avec de l'eau immédiatement après application
HYGIENE ET SECURITE :	Consulter notre fiche de données de sécurité

### Support

### Préparation des fonds Décoration

### Consommations

Tout support compatible  
(DTU 59.1) Pural-Acryl et Rivenduit  
1 passe PRELUDIO blanc ou teinté  
1 passe deux de KALAHARI MICRON  
PRELUDIO ; 1lt = 10m<sup>2</sup>  
KALAHARI ; Une passe : (2,5lt=20 à 25m<sup>2</sup>)  
Finish Décoprotec = 20 à 30m<sup>2</sup>



**NB:** Cette fiche technique a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances techniques actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité pour les résultats obtenus puisque leur emploi et les conditions d'applications ne sont pas faits sous notre contrôle. Il est toujours conseillé de vérifier sa compatibilité à chaque cas. Aucune réclamation ne peut être acceptée au-delà de 3m<sup>2</sup> d'application.